



Protection

En traitement de base, protège le revêtement de sol, facilite le nettoyage courant, réalisable uniquement sur sols propres et secs




1. Conditions atmosphériques

Faible hygrométrie $\Rightarrow$ conditions idéales, séchage rapide.
L'utilisation d'une soufflerie accélère le séchage.
Hygrométrie élevée, moiteur, pluie $\Rightarrow$ temps de séchage prolongé, deuxième ou troisième application problématique (réémulsion).




2. Conditions dans la pièce

Eviter les courants d'air, fermer les portes et les fenêtres!
Ne pas couper la climatisation.
Couper le chauffage au sol.




3. Matériels pour l'application de la protection

Balai applicateur d'émulsion, balai rasant.
Rincer et essorer au préalable les textiles (frange, peaux d'applicateur).



4. Protéger les surfaces attenantes

Rincer des serpillières à l'eau, les essorer et les poser à l'entrée de la pièce.



5. Protéger

Verser env. 250 ml de produit sur le sol. Répartir immédiatement et uniformément sur env. 10 m² en bandes régulières se chevauchant.
Enchaîner rapidement l'opération sur les surfaces restantes. Privilégier de courtes distances de mur à mur sur une largeur jusqu'à 2 mètres.
Laisser sécher entre 30 et 60 minutes entre deux applications. Seuls les films secs forment une couche de protection résistante et brillante.
Praticable après 2 heures, résistant à l'essuyage après 12 heures.
Rincer soigneusement les franges utilisées à l'eau claire.