


Huilage de surfaces en bois brut

Pour l'huilage de base filmogène d'essences de bois européennes brutes




1. Préparation

Une excellente adhérence et un aspect impeccable ne sont garantis que sur des surfaces propres, exemptes de graisse, cire, silicone et poussière. La température du sol doit se situer entre 10°C et 25 °C. Les locaux doivent être bien ventilés pendant le traitement. Ne pas fumer. Secouer énergiquement le produit. Appliquer uniquement sur des sols en bois massif brut propres et dépolisés, poncés de façon appropriée.



2. Huilage

Verser env. 500 ml de Kiehl-Refresher-brillant/-satina sur le sol. Répartir avec un mouilleur ou une frange sur env. 10 m² en une couche fine. Deuxième application après séchage de 24 heures.



3. Avertissement

Risque d'inflammation spontanée des huiles en contact avec de la poussière de bois, des chiffons, disques et autres ustensiles absorbants. C'est pourquoi, ces ustensiles doivent être imbibés d'eau et éliminés dans un contenant hermétiquement fermé. Respecter les dispositions locales d'élimination de déchets.