


Huilage d'entretien de surfaces en bois déjà huilées

Pour l'huilage d'entretien filmogène d'essences de bois européennes




1. Préparation

Effectuer un nettoyage à sec mécanisé pour nettoyer et préparer les surfaces en bois abîmées (voir méthode Nettoyage à sec).



2. Huilage

Verser env. 500 ml de Kiehl-Refresher-brillant/-satina sur le sol. Répartir avec un mouilleur ou une frange sur env. 10 m² en une couche fine. Deuxième application après séchage de 24 heures.



3. Avertissement

Risque d'inflammation spontanée des huiles en contact avec de la poussière de bois, des chiffons, disques et autres ustensiles absorbants. C'est pourquoi, ces ustensiles doivent être imbibés d'eau et éliminés dans un contenant hermétiquement fermé. Respecter les dispositions locales d'élimination de déchets.